

<p>Описание</p> <p>Рекомендация к использованию</p>	<p>XT-512U ROYALTEX PRIMER – Водно-дисперсионная грунтовка краска основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов и добавок. Эта грунтовка предназначена для уменьшения пористости и усиления адгезии поверхности с верхним слоем.</p> <p>Она широко используется для вновь окрашиваемых поверхностей. Используется для грунтовочных работ потолков, бетонных стен, оштукатуренной поверхностей, для стен кирпичной кладки и в качестве грунтовочного материала как внутренних, так и наружных работ.</p>		
<p>Физические свойства</p>			
<p>Отделка Цвет № Оттенка Удельный вес Сухой остаток Теоретический расход Точка возгорания Высыхание Полное отверждение Срок хранения</p>	<p>Матовая Не нормированный UDJ-9950P 1.38-1.45 52-56 % 10.0 30 1 1</p>	<p>г/см³, при 20 °С 120 °С x 2 часа. м² /L / один слой °С, закр. чашка A-Pensky минуты, при 20 °С час, при 20 °С год, при 20 °С</p>	
<p>Условия применения</p>			
<p>Толщина сухого слоя Время перекраски Разбавитель Метод применения Разбавления (вес%) Размер форсунки Давление Очистка инструментов</p>	<p>Влажная : 50 микрон, Сухая : 25 микрон Min. 1 часа при 20 °С Max. Нет Вода (WATER) Возд. Распыление Безвозд. расп. Щетка или Валик 5 % 5-10 % 5 % 0.17"-0.23" 3-4 kgf/cm² Вода (WATER)</p>		

XT-512UP-2/1

<p>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</p>	<p>Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу. Бетонная и оштукатуренная поверхность: Влажность окрашиваемой поверхности должна быть менее 8%, а рН менее 9.</p>
<p>ПОКРЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ</p>	<p>Оштукатуренных, бетонных и/или деревянных поверхностей в соответствии со спецификацией</p>
<p>ПРИМЕЧАНИЕ</p>	<p>Тщательно перемешать грунтовку. Избежать чрезмерного растворения. Не зависимо от целей и поверхностей где будет использована эта краска. Можно установить иную специальную толщину. Толщина сухой пленки как 20-30 микрон является нормальным явлением. Рекомендуемая температура хранения не ниже 5 °С и выше 35 °С. Применяется с помощью щетки или валика. Используется щетка из синтетического волокна. Валик должен быть махровым. Необходимо плотно закрывать крышку после использования и необходимо очистить инструменты чистой водой.</p>
<p>БЕЗОПАСНОСТЬ</p>	<p>При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.</p>
<p>УПАКОВКА</p>	<p>4 л, 18 л, 180 л</p>
<p>НАЧАЛО ВЫПУСКА</p>	<p>2004 года</p>

ХТ-512UP-2/2

* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.